



Республика Таджикистан

(19) **TJ** (11) **318**

(51)) **МПК(2006) C22C**
18/00; 18/04

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения**

К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

1

(21) 1000428
(22) 09.03.2010
(46) Бюл.58 (2), 2010
(71) Ганиев И.Н. (ТJ); Обидов З.Р. (ТJ); Алиев Ч.Н. (ТJ); Амини Ризо (ТJ).
(72) Ганиев И.Н. (ТJ); Обидов З.Р. (ТJ); Алиев Ч.Н. (ТJ); Амини Ризо (ТJ).
(73) Ганиев И.Н. (ТJ); Обидов З.Р. (ТJ); Алиев Ч.Н. (ТJ); Амини Ризо (ТJ).
(54) **ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ**
(56) 1. Патент РФ. Сплав на основе цинка. 1986, № 1400115

2

2. «Nischin Steel Techn Rept», 1984, №50
(57) Изобретение относится к цинк-алюминиевым сплавам, предназначенным в качестве антикоррозионного покрытия для защиты от коррозии стальных сооружений.

Цель изобретения - улучшение антикоррозионной стойкости сплава-покрытия, что достигается дополнительным введением в сплав церия. Сплав на основе цинка содержит, мас. %: алюминий 5.0-55; церий - 0.005-0.5; цинк - остальное. Скорость коррозии сплава- 0.06-0.15 г/м²-ч.

Изобретение относится к сплавам на основе цинка, предназначенным в качестве антикоррозионного покрытия для защиты от коррозии стальных сооружений.

Известны сплавы на основе цинка, содержащие мас. %: алюминий 5.0-55; скандий 0.005-0.3; цинк - остальное [1].

Прототипом является сплав на основе цинка следующего состава: 5-55 мас. % алюминия; остальное-цинк [2].

Однако покрытия из известных сплавов не обеспечивают стабильной защиты стальных сооружений от коррозии, так как имеют более низкую устойчивость к коррозионным воздействиям.

Цель изобретения - улучшение антикоррозионной стойкости сплава-покрытия, что достигается дополнительным введением в сплав церия. Сплав на основе цинка содержит, мас. %: алюминий 5.0-55; церий 0.005-0.5; цинк -- остальное. Скорость коррозии сплава- 0.06-0.15 г/м²-ч (таблица).

Таблица

Содержание компонентов в сплаве, мас. %			Электрохимические свойства				Скорость коррозии	
Al	Ce	Zn	-E _{св.кorr.}	-E _{кorr.}	-E _{по.}	-E _{реп.}	i _{кorr.} ·10 ⁻²	K·10 ⁻³
			В				A/м ²	г/м ² ·ч
Предложенный								
5	0.005	остальное	0.981	0.996	0.966	1.012	0.31	0.10
30	0.01	- // -	1.068	1.074	0.970	1.014	0.42	0.14
55	0.5	- // -	1.102	1.108	0.998	1.009	0.45	0.15
Оптимальный								
5	0.01	остальное	1.055	1.064	0.968	1.014	0.27	0.09
55	0.01	- // -	1.048	1.052	0.962	1.003	0.20	0.06
Известный								
5	-	остальное	1.190	1.180	1.155	1.070	1.04	0.35
55	-	- // -	1.160	1.150	1.125	1.046	0.89	0.30

Данные таблицы свидетельствуют о преимуществе предложенного сплава перед известным [1].

Сплавы цинка с алюминием (Zn5Al, Zn55Al) с оптимальным содержанием легирующего компонента (0.01 мас. % церия) создают покрытия стойкие к любым атмосферам и против газовой коррозии, что объясняется быстрым заполнением пор продуктами коррозии цинка.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Каждую смесь, состоящую из цинка, алюминия и его лигатуры с церием (10% Ce), сплавляют при 750-800°C в печах сопротивления. Расплав перемешивают, снимают шлак, и отбирают пробу для химического анализа, исследования коррозионных и электрохимических свойств. Образцы для исследования коррозионно-электрохимических свойств имели цилиндрическую форму высотой 100-120мм и диаметром 8-10мм. Исследования про-

водили в среде раствора 3%-ного NaCl с pH = 7.1-7.4, потенциодинамическим методом на потенциостате ПИ-50.1.1 со скоростью развертки потенциала 2мВ/с. В качестве электрода сравнения использовали хлорсеребряный электрод, а в качестве вспомогательного - платиновый электрод. Потенциодинамические кривые снимали следующим образом: от стационарного потенциала, который снимали после выдержки электрода в растворе 1 час, шли в анодную область до значения тока -5мА, затем обратным ходом достигали потенциала коррозии, после чего заходили в глубоко катодную область до значения E = -1.8 В, и обратным ходом до значения тока, равного нулю, далее снимали ход анодной кривой до значения 5мА. Анодные кривые обрабатывались. Основные характеристики снятие с анодных потенциодинамических кривых обобщены в табл.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сплав, состоящий из цинка и алюминия, **отличающийся тем, что** дополнительно содержит церий при следующем соотношении компонентов, масс. %

Алюминий	-	5 - 55
Церий	-	0,005-0,5
Цинк	-	остальное

Компьютерный набор: Назарова Дж.Д.

Заказ

Тираж

Подписное

Национальный патентно-информационный центр РТ
734042, г. Душанбе, ул. Айни, 14а.